

ВИНИКОР®-акрил-013

грунтовка

(СТ ТОО 180340015806-32/05-2021)

Описание

Грунтовка водоотталкивающая для впитывающего минерального основания на основе акрил-силоксана, однокомпонентная. Обеспечивает длительную водонепроницаемость.

Назначение и область применения

Применяется в качестве бесцветного защитного водоотталкивающего состава для минерального основания (бетон, кирпичная кладка, цементная штукатурка и т.п.).

Используется в качестве:

- самостоятельного покрытия;
- гидрофобизирующего покрытия в комплексной системе покрытий с эмалью ВИНИКОР-акрил-14.

Технические характеристики

Цвет покрытия	бесцветный
Плотность грунтовки, г/см ³	0,90 ± 0,10
Доля нелетучих веществ,	
- по объёму, % об.	15±2
- по массе, % масс	22±2
Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007), при температуре (20±2) °С, ч, не более	1 не более
Толщина сухой плёнки, мкм	40-80
Толщина мокрой плёнки, мкм	260-520
Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м ²	220-440

Подготовка поверхности

- удалить грязь, масляные и жировые загрязнения;
- удалить известковое (цементное) молочко, разрушенные или отслаивающиеся слои бетона и старых покрытий методом абразивной очистки, шлифовальной машиной или щётками;
- обеспылить;
- отремонтировать трещины и сколы.

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению лакокрасочного покрытия должна быть равномерно шероховатой и не иметь выступающей арматуры, трещин, выбоин, раковин, наплывов, сколов рёбер, масляных пятен, грязи и пыли. Выдержка бетонного основания после укладки бетона до нанесения грунтовки должна составлять не менее 28 суток; после применения выравнивающих смесей – согласно нормативной документации производителя смеси. Влажность поверхностная (в поверхностном слое толщиной 20 мм) не более 4 %.

Перед нанесением последующих покрытий поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от масла и пыли.

Инструкции по применению

Перед применением тщательно перемешать грунтовку.

Материал рекомендуется наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 85 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Рекомендуемые параметры нанесения:

Безвоздушное распыление	
Рекомендуемый разбавитель	Без разбавления
Давление	12-16 МПа (120-160 бар)
Диаметр сопла	0,011- 0,021 (0,28-,043 мм)
Пневматическое нанесение	
Рекомендуемые разбавители	Без разбавления
Давление	0,2 – 0,4 МПа (2 - 4 бар)
Размер сопла	1,8 - 2,2 мм)
Кисть / валик	
Рекомендуемый разбавитель	Без разбавления
Очистка оборудования	СОЛЬВИН-15 (СТ ТОО 180340015806-041-2022)

Последующие слои пропитки наносить «мокрым по мокрому». Время до перекрытия финишным покрытием зависит от температуры воздуха и составляет при плюс (20±2)°C не менее 24 часов.

Время отверждения зависит от температуры поверхности и окружающего воздуха, толщины покрытия, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха.

Упаковка и хранение

Материал поставляется в пластиковых канистрах или металлических ведрах.

Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °C). При хранении тара с компонентами материала, не должна находиться вблизи источников тепла, подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания материала или его компонентов на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при обеспечении достаточной вентиляции.

Материал и его компоненты огнеопасны!

Предоставленная информация носит общий характер, не учитывает специфику конкретного объекта и должна рассматриваться совместно с руководством по нанесению. Применение материала для иных целей или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



ТОО «Завод ВМП Астана»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы,
Индустриальный парк номер 1, СЭЗ «Астана – новый город»
Ул. Кендірлі, 1
+7 (717)269-53-74, +7 771 0720492, info.zavod@vmp.kz
www.vmp.kz