

Описание

Двухупаковочная эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком, состоящая из основы и полиаминного отвердителя. Содержит антикоррозионные пигменты: фосфат цинка (ингибитор коррозии) и железную слюдку (барьерный эффект).

Толстослойное быстросохнущее покрытие, особо рекомендуется для применения в заводских условиях.

Назначение и область применения

Антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов (от минус 60° С), типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150 и во всех категориях коррозионной активности среды С1 – С5, СХ и Im3 по ГОСТ 12944.

Грунтовка рекомендуется для применения в качестве самостоятельного покрытия или в комплексных системах покрытий с покрывными эмалями ИЗОЛЭП-mio, ПОЛИТОН-УР (УФ), ПОЛИТОН-УР и ВИНΙΚОР-62, с огнезащитными составами серии ПЛАМКОР, а также с другими эпоксидными, винилово-эпоксидными и полиуретановыми эмалями.

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.008.E.002428.05.22 от 31.05.2022г.

Технические характеристики

Покрытие	
Цвет	Ровное покрытие серого или красно-коричневого цвета, оттенок не нормируется
Толщина одного слоя, мкм	80 - 200
Адгезия	
метод решетчатых надрезов (ГОСТ 15140)	1 балл, не более
метод отрыва (ГОСТ 32299)	5,0 МПа, не менее
Термостойкость (в сухой атмосфере)*	+120 °С (постоянно), +150 °С (кратковременно)
Грунтовка	
Плотность, г/см ³	1,52±0,05
Вязкость	тиксотропная
Доля нелетучих веществ	
- по массе, % масс.	81,5±2
- по объему (средняя), % об.	71±2
Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м ²	170 - 420
Жизнеспособность после смешения при температуре (20±0,5)°С, ч	2, не менее
Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007) при температуре (20±0,5)°С, ч	3, не более

Подготовка поверхности

- обезжирить поверхность металла до первой степени по ГОСТ 9.402;
- выполнить абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 1/2 по ISO 8501-1). В труднодоступных местах допускается очистка до степени St 2 или Sa 2 по ISO 8501-1;
- удалить пыль.

Перед нанесением покрывных эмалей грунтовочное покрытие ИЗОЛЭП-primer должно быть очищено от загрязнений, обезжирено и свободно от пыли.

Инструкции по применению

- перед применением перемешать основу грунтовки до однородного состояния;
- добавить в основу грунтовки отвердитель (соотношение 3:1 по объёму, соответственно), после перемешивания грунтовка готова к применению;
- при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением.

Жизнеспособность грунтовки ИЗОЛЭП-primer в зависимости от температуры окружающего воздуха приведена в таблице:

Наименование показателя	Температура окружающей среды		
	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Жизнеспособность грунтовки ИЗОЛЭП-primer	4 ч	2 ч	1 ч

Грунтовку рекомендуется наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 10 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 85 %.

Температура грунтовки при нанесении должна быть не менее плюс 15 °C для обеспечения необходимых технологических характеристик.

Рекомендуемые параметры нанесения:

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	СОЛВ-ЭП (СТ ТОО 180340015806-028-2021)
Количество разбавителя	до 5 % по массе
Диаметр сопла	0,015" - 0,021" (0,38 - 0,53 мм)
Давление	не менее 15 МПа (150 бар)

Воздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	СОЛВ-ЭП
Количество разбавителя	до 10 % по массе
Диаметр сопла	1,8 - 2,2 мм
Давление	0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 бар)

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	СОЛВ-ЭП
Количество разбавителя	до 10 % по массе

Очистка оборудования

СОЛВ-ЭП,
растворители марок 646, Р-4, сольвент нефтяной

При нанесении грунтовки методом распыления в местах «перехлёста факела» возможен эффект «глянцевости» покрытия.

Сушка покрытия естественная, время высыхания покрытия толщиной сухого слоя 80-100 мкм в зависимости от температуры приведено в таблице:

Степень высыхания	Время высыхания при температуре окружающего воздуха, °C					
	-10	0	10	20	30	40
До отлипа, минимально до перекрытия, ч	18	10	5	2	1	0,5
До степени 3 по ГОСТ 19007, ч	25	17	6	3	2	1,5
До кантования *, ч	34	22	10	6	4	3
До начала пакетирования и отгрузки *, ч	41	29	17	10	6	4
До полного отверждения, сут.	64	27	10	7	3	2
Максимально до нанесения последующего слоя - ИЗОЛЭП-primer, ИЗОЛЭП-mio - ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-УР (УФ)	6 месяцев 8 месяцев					
* Указанное время отверждения рекомендуется принимать как ориентировочное для технологического процесса. Фактически время отверждения зависит от температуры поверхности и окружающего воздуха, степени разбавления материала, толщины покрытия, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха, от конструктивных особенностей конструкций и может отличаться от указанного.						

При превышении указанного максимального времени перекрытия и при длительном хранении конструкций под воздействием солнечных лучей необходимы дополнительные меры для улучшения адгезии слоёв покрывных эмалей – обмыв покрытия ИЗОЛЕП-primer с применением мощного средства МС-01 (СТ ТОО 180340015806-119-2023). Технология применения МС-01 приведена в Технической характеристике на средство.

Упаковка и хранение

Грунтовка поставляется комплектно: основа, упакованная в металлические ведра 20 л, 10 л и металлические банки 1 л, отвердитель – в металлические вёдра ёмкостью 5 л, 3 л и металлические банки ёмкостью 0,25 л соответственно в зависимости от веса комплекта.

Условия хранения - в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). При хранении тара с компонентами грунтовки не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения основы и отвердителя в герметично закрытой таре изготовителя при соблюдении требований составляет 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с грунтовкой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания грунтовки на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Грунтовка относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер, не учитывает специфику конкретного объекта и должна рассматриваться совместно с руководством по нанесению. Применение материала для иных целей или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



ТОО «ЗАВОД ВМП АСТАНА»

**000001, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы,
Индустриальный парк номер 1, СЭЗ «Астана - новый город»
ул. Кендірлі, 1.**

+7(771)759-30-64; 69-53-74, info.zavod@vmp.kz www.vmp.kz